

Spécification technique: novooo Basic

Grammage	g/m ²	ISO 536	80	± 3.0
Epaisseur	µm	ISO 534	min	100
Opacité	%	ISO 2471		92.0 ± 1
Humidité absolue	%	ISO 287		4.6 ± .6
Luminosité UV	%	ISO 2470	104.0	± 1.5
Blancheur CIE	%	ISO 11475	146	± 3.0

Produit conforme à la norme EN 12281 (exigences relatives au papier à copier pour la reproduction avec toner sec) et à la norme ISO 9706 (conditions de résistance au vieillissement). Les processus de production sont certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. L'incertitude de mesure standardisée entre les laboratoires d'essai n'est pas prise en compte.

SIGNIFICANCE DES VALEURS : 2 SIGMA

Le présent cahier des charges est valable pour une durée d'un an à compter de son émission ou jusqu'à sa révocation.